



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 7 maggio 2010

Finitoparquet L28

Olio-cera per legno da calpestio in esterni.

IMPIEGO

Qualsiasi tipo di legno da calpestio, da proteggere contro macchia ed usura.
Ottimo per pavimenti in legno in esterni.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

Idro-oleorepellente. Resistente agli agenti atmosferici.

TRATTAMENTO MONOPRODOTTO:

A due mani per parquet.

PROPRIETA':

Semplifica grandemente i lavori di manutenzione.

ASPETTO:

Satinato.

RESA:

30 mq/litro su superfici carteggiate finemente.

ESSICCAZIONE:

12/24 ore. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

CALPESTABILITA':

48 ore. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

ESENTE DA:

Resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretani, isolaifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

0,750 litri (per 22 mq)

5 litri (per 150 mq)

DILUIZIONE

Pronta all'uso.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di tung e lino, karnauba, resinato di calcio, terpeni d'arancio, lecitina di soia, zincossido, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,25% nel prodotto).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Applicare due mani con spandicera, pennello o spruzzo uno strato molto sottile su tutte le parti esposte.
- Qualora si utilizzi il prodotto nelle tinte incolore, bianco e pastello, le superfici trattate non esposte alla luce potrebbero ingiallire. Per ridurre questo effetto non coprire le parti trattate per almeno 5/7 giorni.

PULIZIA ATTREZZI

Con **Fluente L30 Solas** e subito con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco ed al riparo dal gelo.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore. **Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua.** Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Frasi di rischio obbligatorie per legge: E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 7 maggio 2010

VOCE DI CAPITOLATO

Olio oleo-idrorepellente per l'impregnazione del legno da calpestio in esterni, tipo **Finitoparquet L28 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di 30 mq/L. Il procedimento di applicazione comprenderà generalmente due mani date a distanza di 12 ore. La superficie trattata sarà calpestabile dopo 48 ore.

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	COV Solas g / l
f	Impregnanti non filmogeni	BS	700	700	259,3