SOLAS s.a.s. Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc) - Tel: (++39) 039.928.46.87 fax: 039.990.50.63 www.vernicinaturali.it e-mail: info@solasnet.it

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.



Scheda tecnica – 7 maggio 2010

Vivoparquet L18

Trattamento olio-cera per parquet in interni.

IMPIEGO

Qualsiasi tipo di legno da proteggere contro macchia ed usura.

Particolarmente indicato per il parquet, come trattamento a poro aperto per ambienti non sottoposti a forte usura.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

Idro-oleorepellente.

TRATTAMENTO MONOPRODOTTO:

a due mani per parquet.

ASPETTO:

satinato a poro aperto.

RESA:

20 mg/litro per mano su superfici carteggiate finemente.

ESSICCAZIONE:

4 ore

Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

CALPESTABILITA':

24 ore.

ESENTE DA:

resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

0,750 litri (per 15 mq) 5 litri (per 100 mq)

20 litri (per 400 mq)

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di tung e lino, karnauba, resinato di calcio, terpeni d'arancio, argilla, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,28% nel prodotto).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Levigare accuratamente la superficie da trattare con carta fine (consigliata 100/120).
- Stendere il prodotto con spandicera o pennello.
- Dopo l'assorbimento (20-40 minuti) passare la monospazzola con disco rosso.
- Dopo 4 ore stendere la seconda mano allo stesso modo.
- Stendere il prodotto in strato sottile evitando di metterne in eccesso.
- Per conservare bellezza ed efficienza del trattamento si raccomanda di seguire le indicazioni descritte nel protocollo di mantenimento.
- Qualora si utilizzi il prodotto nelle tinte incolore, bianco e pastello, le superfici trattate non esposte alla luce potrebbero ingiallire. Per ridurre questo effetto non coprire le parti trattate per almeno 5/7 giorni.

PULIZIA ATTREZZI

Con Fluente L30 Solas e subito con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco ed al riparo dal gelo.

SOLAS s.a.s. Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc) - Tel: (++39) 039.928.46.87 fax: 039.990.50.63 www.vernicinaturali.it e-mail: info@solasnet.it

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.



Scheda tecnica – 7 maggio 2010

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore. Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto. Frasi di rischio obbligatorie per legge: è infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

VOCE DI CAPITOLATO

Olio per l'impregnazione del parquet ad uso domestico in interni, oleo-idrorepellente, tipo **Vivoparquet L18 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione completa delle materie prime. Ha una resa di 20 mq/L. Il trattamento prevede l'applicazione di 2 mani di prodotto a distanza di 4 ore, precedute entrambe da un accurato passaggio di monospazzola con disco medio. La superficie trattata sarà calpestabile dopo 24 ore.

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	COV Solas g/I
f	Impregnanti non filmogeni	BS	700	700	572